Master Base Primer, Natural ist eine wasserbasierte, schnelltrocknende und gut schleifbare Grundierung. Der Master Base Primer, Natural versiegelt das Holz, minimiert das Eindringen von Gerbsäure und Kantenverleimung und kann auf unbehandelten oder abgeschliffenen Holzoberflächen angewendet werden. Master Base Primer, Natural dient als eine starke Grundierung vor Behandlung mit anderen wässrigen WOCA-Fußbodenlacken.

- **Schnell trocknend**
- **Vermindert Seitenbindungen**
- **Ergiebig**
- **Minimiert Austreten von Gerbsäure**

Anwendungsbereich

Master Base Primer, Natural: Zum Lackieren von unbehandeltem oder geschliffenem Holz. Ideal für alle Holzarten.
Master Base Primer, Nordic White: Zum Lackieren von unbehandeltem oder geschliffenem Kiefer-, Eichen-, Tannen-, Eschen- oder Buchenholz.

Anwendung

Vorbereitung

Wichtig: Sowohl Holz als auch Master Base Primer müssen eine Temperatur von mindestens 15°C, besser aber um 20°C, sowie eine umgebende Luftfeuchte von ca. 40-60 % haben. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein. Unbehandelte Böden müssen frei sein von Schmutz, Fett, Wachs und Staub. Bereits vorher lackierte Böden müssen vor der Grundierung bis auf das blenke Holz geschliffen sein. Gründlich staubsaugen und den Boden ggf. mit einem in klarem Wasser befeuchteten und kräftig ausgewrungenen Tuch nachwischen. Den Master Base Primer vor der Verwendung gründlich schütteln.

Die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt stets an einer weniger auffälligen Stelle testen.

Letzter Schliff

Korn 120

Behandlung

1 x Primer + 2 x WOCA Lack.

Den Boden in Abschnitten behandeln, um sichtbare Übergänge zu vermeiden. Den Master Base Primer im ersten Abschnitt mit einem Pinsel um den Rand herum auftragen. Danach den Master Base Primer mit einer Rolle von Wand zu Wand in gleichmäßiger Schicht und Faserrichtung auftragen, möglichst nahe an die Kanten, sodass die Rolle die Pinselspuren ausgleicht. Danach mit dem nächsten Abschnitt fortsetzen. Arbeiten Sie rückwärts und tragen Sie nass-in-nass auf, damit keine Übergänge entstehen. Die Oberfläche 2-4 Std. trocknen lassen. Der Boden kann danach mit einem der WOCA-Lacke nach dessen Gebrauchsanleitung lackiert werden. Pro Tag dürfen höchstens zwei Schichten Lack aufgetragen werden. Nach der ersten Lackschicht sollte zwischengeschliffen werden.

Trocknungszeit

Trocknungszeit

Schleiftrocken nach ca. 120 Min. bei 20°C und 30-60% RH.

Bitte beachten

Nichtbeachten der Trocknungszeiten kann zu schlechtem Anhaften und geringerer Widerstandsfähigkeit führen. Es ist einzurechnen, dass sich die Trocknungszeit mit jeder Lackschicht verlängert. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit. Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trocknungszeit.

Technische Daten

Bestandteile	Akryl
Dichte:	Etwa 1,0–1,05 g/ml.
Festkörperanteil	Ca. 35 %
Haltbarkeit	1 Jahr ab Herstellungsdatum
Viskosität:	Fertig zum Gebrauch. Etwa 35 Sekunden in DIN CUP 4 mm bei 20°C.
Ergiebigkeit	Etwa 10–12 m2/L - je nach Holzart.
Farben	Natural und Nordic White
Werkzeugreinigung	Wasser
Aufbewahrung	Außerhalb der Reichweite von Kindern. Hitze und direktes Sonnenlicht vermeiden. Frostfrei.
VOC:	VOC-Max: 95 g/l, GRENZWERTE FÜR DEN VOC-HÖCHSTGEHALT (A/e (Wb)): 130 g/l.
Zulassungen	Indoor climate zertifiziert

Pflege und Folgeprodukte

Wöchentliche Reinigung	Master Cleaner, Art-Nr. 684525
Halbjährliche Pflege	Master Care, Art-Nr. 684125
Folgeprodukte	Intensive Wood Cleaner, #551525 Master Classic Lacquer, #690115A/16A/17A Master Vista Lacquer, #690120A/21A/22A Master Optima Lacquer, #690125A/26A/27A/28A Master QP Lacquer, #690130A/31A Master TS-2K Lacquer, #690136A/37A Master XP-2K Lacquer, #690145A/46A/47A Master RD-2K Lacquer, #690140A/41A
Werkzeug	Lackrulle, 9 mm Florlänge, #88005 Lackrulle, 11 mm Florlänge, #88003 Malerrollenstiel, #599650 Teleskopstiel, #599651 Wollkissen, #596051 Blauer Kissenhalter, #399710

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.